

SCHEMA TECNICA

Sabbia 0-4

Produttore: Messapica Inerti S.r.l.

Data Revisione: 17/01/2025

Formato di vendita: solo sfuso

Codice prodotto: SAB-001-NL



Descrizione del materiale

Aggregato di natura calcarea, estratto presso la cava di Ceglie Messapica e sottoposto a processi di frantumazione e vagliatura per garantire uniformità granulometrica e qualità costante.

Idoneo per calcestruzzi, miscele bituminose, malte, massetti, rilevati e riempimenti.

Conforme alla UNI EN 13043, marcato CE e certificato secondo il sistema 2+ con controllo della produzione in fabbrica.

CARATTERISTICHE FISICHE E GRANULOMETRICHE

Categoria granulometrica	0/4 (Ga90)	UNI EN 933-1
Contenuto di fini (f16 - f22)	Conforme	UNI EN 933-1
Massa volumica delle particelle	2,60 Mg/m ³	UNI EN1097-6
Assorbimento d'acqua	2,0 %	UNI EN 1097-6

Impurezze e contaminati:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| ▪ Contenuto di cloruri | <0,01 % |
| ▪ Contenuto di solfati solubili | 0,03 % |
| ▪ Contenuto di carbonato | >90 % |
| ▪ Zolfo totale | 0,01 % |
| ▪ Blu di metilene | 0,5 g/kg |

Fornitura

- Formato: sfuso
- Trasporto: Autocarro con cassone ribaltabile
- Stoccaggio: in area coperta

Sede legale:

Piazza del Popolo, 18
00187 ROMA
messapica.inerti@pec.it

Impianto Inerti e Conglomerati Bituminosi:

C.da Beneficio, 72013 Ceglie Messapica (BR)
Tel - Fax + (39) 0831 382341
commerciale@messapicainerti.it



ISO 9001
LL-C (Certification)

Impatto ambientale

- Prodotto naturale, non pericoloso
- Provenienza locale (Km 0)
- Recuperabile al 100% a fine vita

Precauzioni di sicurezza

- Evitare inalazione prolungata di polvere
- Utilizzare DPI durante la movimentazione (mascherina FFP2, guanti)
- Non ingerire, evitare il contatto prolungato con la pelle

Norme di riferimento

- UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo
- UNI EN 13043: Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico
- UNI EN 13242: aggregato per materiali non legati e legati con leganti idraulici per impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
- Marcatura CE (DOP disponibile su richiesta)

Allegati disponibili su richiesta

- Curve granulometriche
- Certificazione CE
- Scheda di sicurezza (se richiesta)
- DOP – Dichiarazione di Prestazione

Scheda redatta da: Ufficio Tecnico – Messapica Inerti S.r.l.

Sede legale:

Piazza del Popolo, 18
00187 ROMA
messapica.inerti@pec.it

Impianto Inerti e Conglomerati Bituminosi:

C.da Beneficio, 72013 Ceglie Messapica (BR)
Tel - Fax + (39) 0831 382341
commerciale@messapicainerti.it



ISO 9001

LL-C (Certification)