

## SCHEDA TECNICA STRATO DI USURA TIPO A

Produttore: Messapica Inerti S.r.l.

Data Revisione: 17/01/2025

Codice prodotto: CB 12,5 SUP 50/70



### Descrizione del materiale

Conglomerato bituminoso tradizionale, costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale (filler), impastati a caldo, in impianto, con legante bituminoso stradale normale.

### CARATTERISTICHE DEL MIX

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Temperatura:                   | 140 - 180 °C |
| Contenuto di bitume (%mix):    | 5,2%         |
| Contenuto di bitume (%inerti): | 5,5%         |
| Contenuto di vuoti (Ndes):     | N.P.D.       |

### GRANULOMETRIA (PASSANTE AL SETACCIO)

| Setaccio (mm) | % Passante |
|---------------|------------|
| 16,00         | 100        |
| 12,5          | 96         |
| 8             | 80         |
| 4             | 49         |
| 2             | 31         |
| 0,5           | 14         |
| 0,25          | 11         |
| 0,063         | 7          |

### Campi di impiego

Strati di usura in conglomerato bituminoso prodotto a caldo utilizzabile in pavimentazioni di tipo:

- strade urbane, extraurbane o autostradali con traffico medio o medio-pesante
- ogni altro impiego specifico previsto progettualmente

### Applicazioni da evitare o sconsigliate

E' sconsigliata la posa in opera nei seguenti casi:

- temperature ambientali inferiori a 5°C – pioggia - piani di posa saturi di acqua o con deficit di portanza

#### Sede legale:

Piazza del Popolo, 18  
00187 ROMA  
messapica.inerti@pec.it

#### Impianto Inerti e Conglomerati Bituminosi:

C.da Beneficio, 72013 Ceglie Messapica (BR)  
Tel - Fax + (39) 0831 382341  
commerciale@messapicainerti.it



**ISO 9001**  
LL-C (Certification)

- spessori superiori a 5 cm

Da evitare:

- spessori inferiori a 3 cm - temperature di stesa del conglomerato in cantiere inferiori a 140 ° C.  
- superfici bagnate e non emulsionate precedentemente - ristagni superficiali d'acqua - superfici scarificate non pulite - superfici gelate - mani d'attacco con emulsione appena spruzzata e/o con rottura dell'emulsione non avvenuta - previsione di sovrastruttura caratterizzata da carichi statici rilevanti e fortemente concentrati in condizioni di temperature ambientali elevate.

**Sicurezza e impatto sulla salute e sull'ambiente**

- Consultare la Scheda di Sicurezza (S.D.S.) specifica del prodotto

**Fornitura**

- Formato: sfuso
- Trasporto: Con appositi mezzi dotati di teli di copertura del cassone, di modo da evitare il raffreddamento del conglomerato bituminoso.

**Norme di riferimento costituenti il mix**

- Aggregati e filler: UNI EN 13043
- Bitume tal quale: UNI EN 12591
- Bitume modificato: UNI EN 14023
- Norma armonizzata: UNI EN 13108-1 "conglomerato bituminoso prodotto a caldo"
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: 2+
- Organismo notificato: Tecnoprove S.r.l.
- Marcatura CE e DOP (Dichiarazione di Prestazione)

**Allegati disponibili**

- Certificazione CE
- Scheda di sicurezza (se richiesta)
- DOP – Dichiarazione di Prestazione

Scheda redatta da: Ufficio Tecnico – Messapica Inerti S.r.l.

**Sede legale:**

Piazza del Popolo, 18  
00187 ROMA  
messapica.inerti@pec.it

**Impianto Inerti e Conglomerati Bituminosi:**

C.da Beneficio, 72013 Ceglie Messapica (BR)  
Tel - Fax + (39) 0831 382341  
commerciale@messapicainerti.it



**ISO 9001**  
LL-C (Certification)